



INVICTUS

MAXIMUS Click

Specyfikacja techniczna		Maximus Click + IXPE backing	Maximus Click Herringbone
Opis		Rigid core with IXPE sound backing	Rigid core with click locking system
Grubość	EN ISO 24337	5mm + 1mm IXPE sound backing	5mm + 1mm PVC sound backing
Warstwa ścierna	EN ISO 24340	0.55 mm	0.55 mm
Zabezpieczenie warstwy użytkowej		Scratchmaster® top layer	Scratchmaster® top layer
Waga / m ²	EN ISO 23997	ca. 9820 g/m ²	ca. 10300 g/m ²
Locking System		Unilin / I4F Click technology	Unilin's Unizip® click technology
Klasyfikacja użytkowa	EN ISO 10874	23 Domestic Heavy - 33 Commercial Heavy - 42 Industrial General	



Performance

Reakcja na ogień	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1
Antypoślizgowość	EN 13893	DS	DS
Antypoślizgowość	DIN 51130	R10	R10
Odporność termiczna R	EN 12664	0.048 (m ² .K)/W	0,031 (m ² .K)/W
Odporność termiczna		0.128 (W/m.K)	0.165 (W/m.K)
Ogrzewanie podłogowe	EN ISO 12524	Yes, max. 27°C	Yes, max. 27°C
Wydajność elektrostatyczna	EN 1815	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)
Wgniecenia resztkowe	EN ISO 24343-1	< 0.1 mm	< 0.1 mm
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	≤ 0.15%	≤ 0.15%
Odporność na zwijanie	EN ISO 23999	pass	pass
Odporność na kółka	EN ISO 4918	pass, Type W	pass, Type W
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	> 6	> 6
Izolacja dźwięku uderzeniowego	EN ISO 717-2	20dB (ΔLw)	19dB (ΔLw)
Odporność chemiczna / odporność na plamy	EN ISO 26987	pass	pass
Odporność na ścieranie	EN ISO 660-1	class T	class T
Jakość powietrza w pomieszczeniu	ISO 16000	Greenguard GOLD - Floorscore - A+	
Zawartość pentachlorofenolu		PCP under detection limit	
Emisja formaldehydu (test 28 dni)	EN ISO 717-1	NA HCHO (has not been added)	
Wolny od ftalanów		Yes, biobased	Yes, biobased
Oznaczenie CE	EN 14041:2011		

Opakowania

Wymiary i opakowania drewno	EN ISO 24342	178x1213mm / 8 desek = 1,725 m ² /carton	-
Wymiary i opakowania drewno	EN ISO 24342	177x1210mm / 8 desek = 1,710 m ² /carton	-
Wymiary i opakowania drewno	EN ISO 24342	181x1213mm / 8 desek = 1,757 m ² /carton	-
Wymiary i opakowania desek XL	EN ISO 24342	228x1210mm / 6 desek = 1,655 m ² /carton	-
Wymiary i opakowania desek XL	EN ISO 24342	225x1500 mm / 4 desek = 1,350 m ² /carton	-
Wymiary i opakowania desek XL	EN ISO 24342	235x1518mm / 4 desek = 1,427 m ² /carton	-
Wymiary i opakowania desek XL	EN ISO 24342	241x1518mm / 5 desek = 1,831 m ² /carton	-
Wymiary i opakowania Herringbone	EN ISO 24342	-	145x743mm / 14 desek = 1,509 m ² /carton
Wymiary i opakowania płytek	EN ISO 24342	298x603mm / 8 płytek = 1,440 m ² /carton	-
Wymiary i opakowania płytek XL	EN ISO 24342	450x907mm / 4 płytek = 1,633 m ² /carton	-
Wymiary i opakowania płytek XL	EN ISO 24342	467x908mm / 4 płytek = 1,696 m ² /carton	-
Wymiary i opakowania płytek XL	EN ISO 24342	406x806mm / 6 płytek = 1,966 m ² /carton	-

Warranty

Warranty 25 lat na użytek domowy – 15 lat na użytek komercyjny

Dane techniczne są poprawne w momencie druku. - 11/2025

