



INVICTUS

MAXIMUS Dryback

Specyfikacja techniczna		Maximus Dryback	Maximus Loose Lay
Opis		Heterogeneous pvc	Heterogeneous pvc
Grubość	EN ISO 24337	2.50 mm	5.00 mm
Warstwa ścieralna	EN ISO 24340	0.55 mm	0.55 mm
Zabezpieczenie warstwy użytkowej		Scratchmaster® top layer	Scratchmaster® top layer
Waga / m ²	EN ISO 23997	ca. 4310 g/m ²	ca. 9700 g/m ²
Klasyfikacja użytkowa	EN ISO 10874	23 Domestic Heavy - 33 Commercial Heavy - 42 Industrial General	



Performance

Reakcja na ogień	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1
Antypoślizgowość	EN 13893	DS	DS
Antypoślizgowość	DIN 51130	R10	R10
Odporność termiczna R	EN 12664	0.028 (m ² .K)/W	0,05 (m ² .K)/W
Ogrzewanie podłogowe	EN ISO 12524	Yes, max. 27°C	Yes, max. 27°C
Wydajność elektrostatyczna	EN 1815	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)
Wgniecenia resztkowe	EN ISO 24343-1	< 0.1 mm	< 0.1 mm
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	≤ 0.15%	≤ 0.15%
Odporność na zwijanie	EN ISO 23999	pass	pass
Odporność na kółka	EN ISO 4918	pass, Type W	pass, Type W
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	> 6	> 6
Odporność na mikro zarysowania	EN 16094	-	≤ MSR-A1 / ≤ MSR-B1
Izolacja dźwięku uderzeniowego	EN ISO 717-2	3dB (ΔLw)	approx. 7dB (ΔLw)
Odporność chemiczna / odporność na plamy	EN ISO 26987	pass	pass
Odporność na ścieranie	EN ISO 660-1	class T	class T
Jakość powietrza w pomieszczeniu	ISO 16000	Greenguard GOLD - Floorscore - A+	
Zawartość pentachlorofenolu		PCP under detection limit	
Emisja formaldehydu (test 28 dni)	EN ISO 717-1	NA HCHO (has not been added)	
Wolny od ftalanów		Yes, biobased	Yes
Oznaczenie CE	EN 14041:2011		

Opakowania

Wymiary i opakowania drewno	EN ISO 24342	178x1219mm / 15 desek = 3,252 m ² /karton	229x1219mm / 6 desek = 1,672 m ² /karton
Wymiary i opakowania drewno	EN ISO 24342	228x1219mm / 12 desek = 3,340 m ² /karton	-
Wymiary i opakowania desek XL	EN ISO 24342	228x1500mm / 10 desek = 3,429 m ² /karton	-
Wymiary i opakowania desek XL	EN ISO 24342	241x1517 mm / 10 desek = 3,660 m ² /karton	-
Wymiary i opakowania parquet	EN ISO 24342	102x406mm / 34 desek = 1,404 m ² /karton	-
Wymiary i opakowania herringbone	EN ISO 24342	150x749mm / 30 desek = 3,369 m ² /karton	-
Wymiary i opakowania płytek	EN ISO 24342	229x229mm / 40 płytek = 2,09 m ² /karton	-
Wymiary i opakowania płytek	EN ISO 24342	305x610mm / 18 płytek = 3,345 m ² /karton	-
Wymiary i opakowania płytek XL	EN ISO 24342	610x610mm / 10 płytek = 3,716 m ² /karton	-
Wymiary i opakowania płytek XL	EN ISO 24342	457x914mm / 8 płytek = 3,345 m ² /karton	457x914mm / 4 płytek = 1,672 m ² /karton

Warranty

Warranty	25 lat na użytek domowy – 15 lat na użytek komercyjny
----------	---

The technical data is correct at the time of printing. - 11/2025

