



## OPIS PRODUKTU

Dyspresja polimerowa (obiektowa) przeznaczona do zabezpieczania i pielęgnacji podłóg poddanych gruntownemu czyszczeniu. Zmniejsza przyczepność brudu i ułatwia pielęgnację. Pozostawia antypoślizgową jedwabiącą matową powłokę. Powłokę można poddawać całkowitemu lub częściowemu odnowieniu z zastosowaniem maszyny jednotarczowej. Spełnia normy E DIN 51131 w klasie antypoślizgowości oraz DIN 18032 dla podłóg sportowych.

## PRZEZNACZENIE

Podłogi PCW oraz linoleum. Może nadawać się również na gumę, jednak należy wcześniej wykonać próbę.

## SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem należy intensywnie wstrząsnąć pojemnikiem z **Secura Matowa Powłoka Polimerowa**. Nałożyć równomiernie ciekłą warstwę na odpowiednio przygotowaną podłogę (po instalacji lub po gruntownym czyszczeniu) przy pomocy **Zestawu do Nakładania Powłok**. Po około 45 min. należy nałożyć drugą warstwę w kierunku poprzecznym do poprzedniej warstwy. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia na ok. 8 godzin.

### Uwaga:

- Podczas aplikacji oraz schnięcia należy zapewnić odpowiednią wentylację, unikać przeciągów i silnego nasłonecznienia oraz ochronić powierzchnię przed kurzem. Należy wyłączyć centralne ogrzewanie podłogowe.

## ZUŻYCIE

1l = 20m<sup>2</sup> przy dwóch warstwach.

## MAGAZYNOWANIE

**Secura Matowa Powłoka Polimerowa** powinna być magazynowana w suchym i chłodnym miejscu w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić przed mrozem.



## DANE TECHNICZNE

pH : 7,5 (skoncentrowany)

GISCODE: GE 30

Dane dot. składników (zalecenie EC): mniej niż 5% anionowych środków powierzchniowo czynnych.  
Zawiera: Benzoizotiazolinon, metyloizotiazolinon, perfumy, limonene, rozpuszczalniki, komponenty pielęgnacyjne.

## UWAGI SPECJALNE

Produkt certyfikowany przez:

Otto-Graf Institute dla materiałów budowlanych, University of Stuttgart, Niemcy, sekcja 46 dla podłóg sportowych.

## DODATKOWE INFORMACJE

Poniższe uwagi stanowią ważną integralną część tej karty technicznej:

- Kończą się ogólne uwagi na temat zastosowania **Secura Matowa Powłoka Polimerowa**.
- Karta Charakterystyki dostępna na żądanie.

Informacje o produkcie w zaktualizowanej formie są dostępne na naszej stronie internetowej [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com) lub na żądanie.

Dr. Schutz Polska Sp. Z o.o.  
Ul. Dekoracyjna 3  
65-722 Zielona Góra  
+48 535 500 483  
[andrzej.zabiega@dr-schutz.eu](mailto:andrzej.zabiega@dr-schutz.eu)

Dr. Schutz GmbH  
Holbeinstraße 17  
D-53175 Bonn  
Tel.: +49 (0)228 / 95 35 2-40  
Fax: +49 (0)228 / 95 35 2-46  
E-Mail: [export@dr-schutz.com](mailto:export@dr-schutz.com)  
[www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com)

KRS 0000576980, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 527-274-55-73, REGON 362590538, kapitał zakładowy 5.000 PLN

Powyższe informacje podane są zgodnie z naszą najlepszą wiedzą oraz technologią. Jeżeli nasze produkty są używane zgodnie z uwagami dotyczącymi ich zastosowania, nie powinny wystąpić żadne skutki uboczne. Nie ponosimy odpowiedzialności za użycie produktów Dr. Schutz niezgodnie z naszymi zaleceniami.