






OPIS			
Grubość całkowita	EN ISO 24346	mm	2,00
	ASTM F386-02	cale	0,08
Gramatura	EN ISO 23997	g/m ²	2790
Szerokość arkusza	EN ISO 24341	cm	200
	-	stopocale	6'6"
Długość arkusza	EN ISO 24341	m.b.	20
	-	stopocale	66'
Pokrycie/rolka	-	stopy kwadratowe	430,56
	-	m ²	40
Wielkość płytki	EN ISO 24342	mm	608 x 608 *
Liczba płytek w opakowaniu	-	-	20
KLASYFIKACJA			
Norma / specyfikacja produktu	-	-	EN ISO 10581
	ASTM F 1913-04		Spełnia
Klasyfikacja europejska	EN ISO 10874	klasa	34 - 43
Klasa ogniotrwałości	EN 13 501-1	klasa	Bfl-s1
	ASTM E648-08	klasa	Klasa I
	CAN/ULC S102.2	-	-
Antyelektrostatyczność	EN 1815	kV	< 2
CHARAKTERYSTYKA UŻYTKOWA			
Antypoślizgowość	DIN 1130		R10
Typ zawartości spoiwa	EN ISO 10581	typ	I
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	%	arkusz ≤ 0,40 płytko < 0,25
Izolacyjność akustyczna	EN ISO 717-2	dB	5
Wgniecenie resztkowe (normatywne)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10
Wgniecenie resztkowe (średnia wartość z pomiaru)	-	mm	~ 0,02
Próba odporności na kółka (typu W)	VDE 4918	-	Wynik poprawny
Przewodność cieplna	EN ISO 10456	W/(m.K)	0,25
Odporność barw na światło	EN 20 105 - B02	st.	≥ 6
Wykończenie (zabezpieczenie) powierzchni	-	-	Evercare™
Odporność chemiczna	EN ISO 26987	klasa	Wynik poprawny
Działanie bakteriobójcze (E. coli – S. aureus – MRSA)**	VDE 22196	-	Hamuje rozwój > 99 % drobnoustrojów
ŚRODOWISKO / JAKOŚĆ POWIETRZA W POMIESZCZENIU			
Całkowita emisja LZO po 28 dniach	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10
Certyfikacja	-	-	Floorscore®
ZNAK CE			
	EN 14041	-	  

		-	
--	--	---	---

* Minimalna ilość produktu: ilość wystarczająca na pokrycie 500 m²

** Zastosowanie skutecznej metody czyszczenia najlepiej chroni przed infekcjami