


KOD GIS

D 1



SCHÖNOX® SHP

Specjalny jednoskładnikowy dyspersyjny środek gruntujący.

SCHÖNOX SHP jest specjalną masą gruntującą na szczelne, gładkie i niechłonne podłoża. Nadaje się szczególnie na stare okładziny ceramiczne. Do wewnątrz i na zewnątrz.

Właściwości

- do wewnątrz i na zewnątrz (w obszarze zewnętrznym pod elastyczne masy uszczelniające SCHÖNOX 1K-DS)
- w pomieszczeniach wilgotnych pod elastyczne warstwy uszczelniające SCHÖNOX 1K-DS.
- jako warstwa z żywicy syntetycznej, tworząca powierzchnię szczepną
- na ściany i podłogi
- gotowy do użycia
- łatwy do nanoszenia wałkiem
- bardzo wydajny
- nadaje się na ogrzewanie podłogowe
- o neutralnym zapachu
- pod masy wyrównujące SCHÖNOX,
- do stosowania na gładkie i szczelne podłoża
- bezrozsypczy, wg TRGS 610

Zakres stosowania

SCHÖNOX SHP nadaje się jako warstwa poprawiająca przyczepność na podłoża:

- gładkie, szczelne, np. terrazzo, okładziny ceramiczne, klinkier glazurowany, okładziny z kamienia naturalnego, okładziny z kamienia syntetycznego, źle wypiaszkowane jastrychy z asfaltu lanego,
- gładkie i szczelne powierzchnie betonowe,
- ułożone na stałe, wyczyszczone i oszlifowane okładziny z PCV w obszarze domów mieszkalnych,
- powierzchnie metalowe odpowiednio przygotowane, bez ognisk rdzy.

Wymagania względem podłoża

- Dostatecznie twarde, suche, nośne i stabilne.
- Wolne od kurzu, zabrudzeń, oleju, tłuszczu, części luźnych.
- Warstwy oddzielające lub spieczone itp. należy usunąć odpowiednimi środkami, np. odtłuszczeniem, szlifowaniem, szczotkowaniem lub frezowaniem.
- Stare wodorozcieńczalne kleje, np. klej ługowo-sulfidowy należy całkowicie usunąć.
- Stare wodoodporne resztki kleju należy w sposób maksymalnie możliwy usunąć mechanicznie.
- Okładziny ceramiczne luźno położone usunąć i ewentualnie wyrównać z użyciem mas szpachlujących SCHÖNOX.

Dane techniczne

- Baza: dyspersja akrylowa
- Temperatura pracy: od + 5°C do + 30 °C
- Ciężar właściwy: 1,30 kg/l
- Odporność na temperatury: przy ogrzewaniu podłogowym do + 50°C
- Kolor: niebieski

Wszystkie dane stanowią wartości orientacyjne, gdyż wpływają na nie warunki otoczenia takie jak: temperatura, wilgotność powietrza, nasłonecznienie itd. Dlatego mogą ulegać zmianom.

- Zużycie: ok. 150 g/m²
- Wysychanie: - ok. 0,5 – 3 godzin w zależności od temperatury otoczenia

Proporcje mieszania

- Nakładać w stanie nierozcieńczonym.

Zalecenie dotyczące obróbki

- SCHÖNOX SHP wymieszać przed użyciem.
- Podkład nakładać cienko z użyciem pędzla, szczotki lub wałka z krótkim włosiem, w sposób na krzyż.
- Należy unikać tworzenia się kałuż.
- Po okresie schnięcia ok. 0,5 – 3 godzin można układać okładziny ceramiczne i kamień naturalny, z użyciem mas do układania płytek SCHÖNOX.
- Po okresie schnięcia ok. 3 godzin można nakładać masy do wyrównywania podłóg SCHÖNOX oraz elastyczną masę uszczelniającą SCHÖNOX 1K-DS.
- Narzędzia należy czyścić wodą natychmiast po użyciu.

Opakowanie

- Wiadro 5 kg.

Składowanie

- SCHÖNOX SHP składować w miejscu chłodnym, suchym.
- Chronić przed mrozem.
- Termin trwałości: 1 rok.
- Napoczęte opakowania niezwłocznie zamykać.

Usuwanie odpadów

- Opakowania całkowicie opróżnić i poddać utylizacji zgodnie z przepisami.

Kod EMI

- EC1 – niskoemisyjny.

Kod GIS

- D1 – wolny od rozpuszczalników.

Wskazówki

- Wszystkie dane stanowią wartości przybliżone i podlegają wahaniom zależnym od klimatu danego pomieszczenia.
- Uwzględniać należy karty danych o produkcie, wymienionych i stosowanych produktach dodatkowych SCHÖNOX. W razie wątpliwości należy zasięgnąć dalszych informacji od producenta.
- SCHÖNOX SHP nie stosuje się w obszarach trwale znajdujących się pod wodą (np. w basenach).
- Przy stosowaniu SCHÖNOX SHP na zewnątrz warstwę podkładową do chwili naniesienia pierwszej warstwy SCHÖNOX 1K-DS. należy chronić np. przed tworzącym kałuże deszczem. Pierwszą warstwę SCHÖNOX 1K-DS. można nakładać po ok. 3 godzinach. Należy przy tym uwzględniać warunki klimatyczne – niskie temperatury spowalniają proces schnięcia, zaś wysokie – przyspieszają go.



Przedsiębiorstwo
Grupy Akzo Nobel



Gwarantowana jakość wyrobów SCHÖNOX
wg norm DIN ISO 9001 wydanych przez DQS

Przestrzegać należy odnośnych zaleceń, wytycznych oraz przepisów i arkuszy bezpieczeństwa DIN. Obowiązują uznane reguły sztuki i techniki budowlanej. Przyjmujemy gwarancję z tytułu niezmiennej jakości naszych wyrobów. Nasze zalecenia dotyczące stosowania oparte są na próbach i doświadczeniach praktycznych; mogą one jednak stanowić tylko ogólne wskazówki bez gwarancji uzyskiwanych wyników, gdyż nie mamy wpływu na warunki na placach budowy, na wykonawstwo robót i przyrządanie. Z wydaniem niniejszego arkusza wyrobu traci ważność odnośny arkusz poprzedni.