

# OMNISPORT COMPACT

DANE TECHNICZNE	NORMA	OMNISPORT COMPACT	
<b>KLASYFIKACJA</b>			
Typ pokrycia podłogowego	EN 14041	Kompaktowe heterogeniczne pokrycie podłogowe	
Deklaracja właściwości użytkowych	EN 14041	0120-003-DoP-2013-04	
<b>WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE</b>			
Grubość całkowita	EN 24346 (EN 428)	2 mm	
Waga całkowita	ISO 23997 (EN 430)	3 045 g/m <sup>2</sup>	
Szerokość	ISO 24341 (EN 426)	2 m	
Długość	ISO 2434 (EN 426)	23 m	
<b>WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS UŻYTKOWANIA</b>			
Amortyzacja uderzenia	+++	Średnia wartość zmierzona	-
		EN 14808 wymagania	-
Tarcie	→	Średnia wartość zmierzona	Zgodne
		EN 13036-4 wymagania	80-110
Odkształcenie pionowe	↑↓	Średnia wartość zmierzona	-
		EN 14809 wymagania	-
<b>WYMAGANIA TECHNICZNE</b>			
Odbicie pionowe piłki	↕	Średnia wartość zmierzona	-
		EN 12235 wymagania	-
Reakcja na ogień		EN 13501-1	B <sub>fl</sub> s1*
Odporność na ścieranie	🕒	EN ISO 5470-1	-
Odporność na wgniecenia	↓	Średnia wartość zmierzona	-
		EN 1516 wymagania	-
Odporność na obciążenia toczne	🌀	Średnia wartość zmierzona	-
		EN 1569 wymagania	-
Poprawa akustyki		NFS 31-074	-
Opór cieplny		EN ISO 10456	0.02 m <sup>2</sup> K/W
<b>WŁAŚCIWOŚCI ŚRODOWISKOWE</b>			
Całkowita emisja LZO	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m <sup>3</sup> (po 28 dniach)	
<b>Kolory</b>		Uni: 16 / Drewno: 8	

Powyższe informacje mogą ulec zmianie na skutek modyfikacji produktu. (12/18).

\*Instalacja klejona

Należy przestrzegać instrukcji firmy Tarkett dotyczącej instalacji, czyszczenia oraz konserwacji. Skontaktuj się z firmą Tarkett pod adresem podanym w niniejszej instrukcji.

